

MATERIAŁY POMOCNICZE

USZCZELNIACZ

Mikon[®] 699 MC

OPIS:

Uszczelniacz Mikon[®] 699 MC jest łatwym w użyciu uszczelniaczem na bazie rozpuszczalnika, który najlepiej nadaje się do uszczelniania zielonych, porowatych lub naprawionych form przed użyciem zwykłych półstałych środków antyadhezyjnych z naszej serii produktów Mikon[®]. Aktywne składniki zawarte w Sealer Mikon[®] 699 MC pomagają w specyficznym uszczelnianiu porowatych powierzchni formy. Uszczelniacz Mikon[®] 699 wykazuje stabilność termiczną do 450°C (842°F), zakres temperatury stosowania wynosi od 10 do 80°C (50-176°F).

ZASTOSOWANIE:

Uszczelniacz Mikon[®] 699 MC jest uniwersalnym uszczelniaczem odpowiednim do obróbki poliestrowych, termoutwardzalnych żywic oraz żywic epoksydowych i fenolowych na dowolnej powierzchni formy.

SPOSÓB APLIKACJI:

Przed pierwszym zastosowaniem Uszczelniacza Mikon[®] 699 MC należy dokładnie wyczyścić formy z brudu i pozostałości dawnego środka antyadhezyjnego. W tym konkretnym celu zalecamy użycie naszego Cleaner Mikon[®] R-52. Kontynuuj czyszczenie zimnych form szybko odparowującym rozpuszczalnikiem, aby wyeliminować wszelkie pozostałości tłuszczu i wosku. Użyj czystej, niepozostawiającej włókien tkaniny bawełnianej, aby nałożyć cienką warstwę Uszczelniacza Mikon[®] 699 MC na powierzchnię formy. Natychmiast po nałożeniu Uszczelniacza Mikon[®] 699 MC, użyj drugiej czystej szmatki, aby wypolerować powierzchnię formy. Zalecamy stosowanie minimum 2 warstw. Każdą pojedynczą warstwę należy pozostawić do utwardzenia przez 5-10 minut. Po nałożeniu wszystkich warstw Uszczelniacza Mikon[®] 699 MC, przed rozpoczęciem produkcji zalecamy nałożenie naszego półstałego środka antyadhezyjnego Mikon[®] 700 MC lub Mikon[®] 765 MC.

DANE TECHNICZNE:

Skład: mieszanina żywic w rozpuszczalniku
Wygląd: bezbarwna ciecz
Gęstość [g/cm³]: około 0,8
Zapłon [°C]: >25

PRZECHOWYWANIE:

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach i chronić przed mrozem, ciepłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Jeśli te zasady są przestrzegane, produkt może być przechowywany przez co najmniej 24 miesiące. Data ważności jest podana pod datą produkcji na etykietach każdego pojemnika.

USZCZELNIACZ

Mikon[®] 699 MC

OPAKOWANIA:

Towar dostępny w opakowaniach 0,38 kg / 3,8 kg / 7,6 kg

GWARANCJA:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i transportu są podane w karcie charakterystyki bezpieczeństwa materiału. Informacje techniczne o produktach i dane oparte są na najlepszych dostępnych informacjach i nie stanowią gwarancji lub patentu wszelkiego rodzaju naruszenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie przydatności produktu przed jego użyciem w produkcji. Powyższe dane nie stanowią uzasadnione części specyfikacji, dla których niezbędne są dodatkowe oddzielne umowy.

