

PŁYTY STYLIZACYJNE

ŁATWOBRABIALNA PŁYTA POLIURETANOWA
GĘSTOŚĆ – 150 kg/m³

Labelite® 15 IY

ZASTOSOWANIA:

Płyta z pianki poliuretanowej jednorodnej do różnych zastosowań: makiety, prace projektowe lub stylizacyjne, modele wzorcowe, wzorniki do odlewni w małych seriach, uchwyty mocujące.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dobra odporność krawędziowa.
- Doskonała stabilność wymiarowa.
- Doskonała gładka powierzchnia po frezowaniu.
- Nie krucha ani nie pudrowa powierzchnia w porównaniu do płyt o tej samej gęstości.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 15 IY

Kolor			Beżowy
Gęstość w 25°C	ISO 845	kg/m ³	150

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I CIEPLNE w 23°C

Twardość	ISO 868:2003	Shore A	65
Wytrzymałość na zginanie	ISO 178:2010	MPa	2.2
Wytrzymałość na ściskanie	ISO 604:2002	MPa	1.6
Temperatura zeszklenia Tg	ISO 11359-2:1999	°C	80
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE) [+10°C; +70°C]	ISO 11359-2:1999	10 ⁻⁶ K ⁻¹	65

ŁĄCZENIE I REPERACJE:

Płyta Labelite® 15 IY może być łączona przy użyciu dedykowanego kleju – Labelite Glue.

ŁATWOBRABIALNA PŁYTA POLIURETANOWA
GĘSTOŚĆ – 150 kg/m³

Labelite® 15 IY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:

Standardowe środki bezpieczeństwa powinny być zachowane podczas pracy z tym produktem:

- zapewnić dobrą wentylację,
- nosić rękawice i okulary ochronne oraz odzież nie przepuszczającą wody.

Szczegółowe informacje zawarte są w kartach charakterystyki składników tej kompozycji.

PRZECHOWYWANIE:

Okres składowania nie jest limitowany pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu nie narażonym na gwałtowne zmiany temperatury. Składować na płaskiej powierzchni.

OPAKOWANIA:

Bloki o wymiarach:

- **2000 x 1000 x 100 [mm]**
- **2000 x 1000 x 200 [mm]**

GWARANCJA:

Wszystkie informacje zawarte powyżej są rezultatem badań i testów przeprowadzonych w naszym laboratorium w ściśle określonych warunkach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności (w swoich warunkach) produktu Sika (przed dokonaniem zakupu) do proponowanego zastosowania. Sika gwarantuje zgodność swojego produktu z jego specyfikacją lecz nie może zagwarantować jego kompatybilności z jakimkolwiek szczególnym zastosowaniem.

Sika odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za zniszczenia lub wypadki, które spowodowane zostały użyciem jego produktów. Odpowiedzialność Sika jest ściśle ograniczona do zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu niezgodnego z jego specyfikacją.